

## Armarock B50



**COD VAMAL:** 6815 9900  
**COMPONENTE:** Monocomponent  
**ASPECT:** Plasă  
**CULORI DISPONIBILE:** Negru  
**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Rolă 50 m<sup>2</sup>

### SUPORȚI PERMISI

Beton - Ziduri mixte - Ziduri din cărămidă cu goluri - Ziduri din piatră - Pietre naturale și porfir - Tencuieli și mortare din var și var-ciment

### METODE DE APLICARE

Aplicare manuală


### CARACTERISTICI FUNDAMENTALE


 Conservare nelimitată

 Lungime: 50 m

 Neinflamabil

 Lățime: 1 m

 Material eco-compatibil 100%

 Potrivit pentru contactul cu apa potabilă

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Modul elastic net (urzeală) **55 GPa**

Modul elastic net (bătătură) **55 GPa**

Rezistența la tracțiune la bătătură **50 kN/m**

Rezistența la întindere la urzeală **50 kN/m**

Întinderea la rupere longitudinală **4 %**

Dimensiunile ochiurilor **25 x 25 mm**

Greutate unitară **220 g/m<sup>2</sup>**



## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

