

Consilex Idrocon

Amorsă impermeabilă pentru suprafețe de zidărie



Soluție special creată și echilibrată pe bază de esteri ai acidului silicic, silani și siloxani, în solvent, caracterizată de o mare capacitate de penetrare în suporturile silicice și de o eficiență dublă acțiune de consolidare și impermeabilizare, în ceea ce privește tratamentul de protecție, de consolidare și hidrofob al suprafețelor minerale și de piatră. Nu cauzează modificări cromatice, nici alterații ale proprietății de respirație.

COD VAMAL: 3824 9970

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Transparent

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Canistră 10 l - Canistră 25 l - Canistră 5 l - Paletă: 75 x (Canistră 10 l)

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Consilex Idrocon exercită o dublă acțiune de consolidare și de impermeabilizare a apei datorită reacției specifice la umiditatea atmosferică și a siliciului prezent în suporturi. Obiectele tratate cu Consilex Idrocon vor beneficia de îmbunătățiri în ceea ce privește prevenirea eflorescenței saline, a mușgaiului, a algelor, a lichenilor etc., reducerea drastică a cretării, consolidarea compoziției minerale a zidului și îmbunătățirea forței adezive a picturilor murale și a învelișurilor în general.

DOMENII DE APLICARE

Tratamente de protecție, de consolidare și hidrofobe pentru suporturi minerale și de piatră. Produs specific pentru revitalizare, și care în același timp efectuează o consolidare excelentă și elimină praful din interstiții, uneori și în cărămidă, piatră sau compoziții mixte, care se află în taverne, clădiri publice, istorice sau monumentale.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Gips carton - Gips - Fibrociment - Cărămizi - Tuf - Ziduri mixte - Ziduri din cărămidă cu goluri - Ziduri din piatră

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele de aplicare trebuie să fie uscate, fără praf și depuneri. Se recomandă spălarea în prealabil cu apă demineralizată sau cu abur.

MODALITATE DE UTILIZARE

Atunci când se aplică produsul, suporturile trebuie să fie uscate. Aplicați produsul ca atare, cu un pulverizator cu presiune redusă sau cu o pensulă cu peri lungi. Acțiunea consolidantă va fi completată în 2-3 săptămâni de la aplicarea tratamentului. Produsul trebuie aplicat pe suprafețe reci, care nu sunt expuse direct la soare, la o temperatură între +10 și +30°C.



METODE DE APLICARE


Panou - Stropire

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Diluant Nitro

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Temperatura de utilizare: +10 / +30 °C

CONSUM

De la 0,20 la 1,00 litri de Consilex Idrocon pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **25-08-2020**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

