

## Consilex Jazz

### Impregnant revigorant hidrofug pentru suprafețe poroase, absorbante



Consilex Jazz este o emulsie apoasă de rășini de polisiloxan, ideală pentru a conferi elementelor tratate, prin stropirea cu pulverizare de joasă presiune, proprietăți hidrofuge și revigorante.

**COD VAMAL:** 3824 9970

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Transparent

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 25 kg - Canistră 5 kg - Canistră 10 kg

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

"Consilex Jazz revigorează (regenerează culoarea inițială) elementul tratat și în același timp formează un strat eficient și rezistent cu aspect perlat, hidrofug. Avantajele pe care le oferă utilizarea Consilex Jazz sunt: - revigorarea suprafeței tratate - permeabilitate la vapori de apă și dioxid de carbon - absorbție redusă de apă - diminuare a murdăriei de la suprafață - un plăcut aspect perlat și o eficientă curățare automată a suprafeței"

### DOMENII DE APLICARE

Tratament pentru revigorarea și asigurarea impermeabilității pentru elementele poroase (plăci de țiglă și cărămizi din argilă arsă, din tuf vulcanic etc.).

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Cărămizi - Ziduri mixte - Ziduri din piatră - Pereți stâncoși - Pietre naturale și porfir

### PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suporturile pe care se aplică trebuie să fie curate și uscate; dacă este necesar, va trebui ca în prealabil să se îndepărteze mușgaiul, algele și lichenii de pe suprafețele elementelor, prin aplicarea agentului special de curățare CONSILEX ANTIMUCEGAI CLEANER.

### MODALITATE DE UTILIZARE

"Aplicarea se face prin stropirea cu pulverizare, la presiune joasă (maxim 0,5 bari), sau cu un trafalet sau pensulă cu peri lungi. În funcție de extrema varietate a suprafețelor de aplicare, se recomandă ca întotdeauna să se facă probe prealabile, pentru a stabili intensitatea și eficiența tratamentului obținut, absorbția reală a produsului, dacă apar sau nu modificări cromatice etc. "



## METODE DE APLICARE

Pulverizator airless la presiune redusă - Panou - Rulou


## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Neinflamabil

 Fără solvenți

## CONSUM

De la 0,15 la 0,40 kg de Consilex Jazz pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul la o temperatură între +10°C și +30°C.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **02-07-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

