

Corkseal

Dopuri de cauciuc hidro-expansive pentru distanțarea cofrajelor tubulare



Corkseal sunt dispozitive speciale de etanșare ermetică pentru distanțierile de cofraj tubular, constând într-un miez rigid din plastic poliamidic și un capac ondulat din cauciuc hidro-expansiv. Învelișul hidro-expansiv al Corkseal, pe de altă parte, este destinat să garanteze etanșarea ermetică a interiorului distanțierului tubular. Se instalează în orificiul produs de distanțierul tubular, prin percuție simplă. Capacele Corkseal sunt disponibile în diferite dimensiuni de diametru: Corkseal T21 = 21 mm; Corkseal T24 = 24 mm; Corkseal T26 = 26 mm; Corkseal T32 = 32 mm; Corkseal T34 = 34 mm.

COD VAMAL: 3926 9097

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Dop din plastic

CULORI DISPONIBILE: Albastru

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Corkseal T21: 1 x (Pungă 100 unitate) - Corkseal T24: 1 x (Pungă 100 unitate) - Corkseal T26: 1 x (Pungă 100 unitate) - Corkseal T32: 1 x (Pungă 100 unitate) - Corkseal T34: 1 x (Pungă 100 unitate)

DOMENII DE APLICARE

Construcții de instalații subterane din beton, care folosesc cofraje metalice, acolo unde zidul este în contact direct cu solul și unde, prin urmare, nu există straturi impermeabilizate în exteriorul zidăriei: pivnițe, taverna, garaje subterane, subsoluri și demisoluri etc.

SUPORȚI PERMISI

Beton - Distanțieri tubulari pentru cofraje din PVC

MODALITATE DE UTILIZARE

Garnitura de etanșare Corkseal trebuie utilizată după îndepărtarea cofrajelor metalice, deci numai pe distanțiere deja "montate" și introduse în beton. Instalarea garniturii de etanșare se va efectua prin simpla introducere cu mâna a dopurilor în fiecare distanțier gol, atât cât intră urmată de baterea cu un ciocan până când dopurile sunt bine fixate. Deși Corkseal a fost proiectat și testat pentru a rezista la presiuni de până la 5 bari forță negativă (adică introdus în interiorul peretelui), se recomandă aplicarea produsului cu o forță pozitivă, deci introducându-l din exteriorul zidului, după ce ați îndepărtat cofrajele și înainte de reîngropare. Este recomandabil să se folosească produsul în combinație cu distanțiere care nu sunt "pre-formate" (deoarece acestea prezintă adesea variații în diametru în funcție de model, ceea ce ar putea afecta etanșeitatea la mare presiune). Este recomandabilă utilizarea distanțierelor vândute în tije de tăiat în funcție de necesități direct la locul construcției. Introducerea Corkseal în distanțiere înainte ca acestea să fie aplicate (în absența unui element oponent extern) poate duce la ruperea distanțierului. În cazurile de expansiune cu modificări de volum foarte semnificative (> 500%) și în lipsa unor condiții de constrângere, pot apărea lacerări superficiale; aceste fenomene nu compromit cu nimic funcționalitatea garniturii de etanșare, și mai ales nu apar în condiții normale de funcționare, adică atunci când fenomenul de expansiune se produce în condiții forțate în ceea ce privește volumul de ocupat (în interiorul distanțierului).

METODE DE APLICARE

Ciocan



CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

🕒 Conservare: 24 luni
((O)) Produs hidroexansiv: +200 / +600 %

🔥 Neinflamabil

SPECIFICAȚII TEHNICE

Material netoxic

Substanță inodoră

Material rezistent la alcalini

CONSUM

1 dop Corkseal pentru fiecare distanțator de cofraj prevăzut, de preferat pe partea unde apa exercită o presiune pozitivă.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se feri de umiditate.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **13-01-2022**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



Performanțele

Din punct de vedere al etanșării mecanice sub presiune, o serie de teste efectuate în diferite laboratoare independente din Europa au demonstrat că garnitura de etanșare Corkseal poate rezista la presiuni de până la 0,5 MPa (4,93 atm) sub efectul forței negative, atunci când este aplicat în mod corect. De remarcat faptul că produsul a trecut testul chiar și în condițiile cele mai severe, adică prin aplicarea instantanee a presiunii de vârf de 0,5 MPa și înainte ca garniturile expansive să fie hidratate cât de puțin. Testele au fost efectuate folosind o bucată de distanțier tubular sub formă de tije de 2 metri care se găsesc de regulă pe piață, introdus într-un cub de beton întărit pentru a simula condițiile reale de utilizare a produsului. Testele de etanșare la o presiune în sens opus au fost realizate cu o durată a presiunii de vârf nu mai mică de 72 de ore. De remarcat faptul că gradul de etanșare, în cazul instalării Corkseal sub o forță pozitivă este cu siguranță mult superior având în vedere geometria intrinsecă a produsului.

Testele de expansiune la care a fost supusă garnitura expansivă Corkseal, au fost efectuate folosind patru tipuri diferite de soluții apoase:

- apă demineralizată
- apă subterană (obținută cu concentrațiile limitate impuse prin Decretul legislativ 152/06: pH 7,7, sulfat 250 mg/l, nitrat 50 mg/l, cloruri 200 mg/l, fier 0,2 mg/l, mangan 0,05 mg/l, nichel 0,2 mg/l)
- apă sărată (NaCl la 3.6%)
- soluție de bază pH 12,0 (pentru a simula condițiile la contactul cu betonul)

În testele experimentale de imersie în soluțiile descrise mai sus, produsul a arătat o modificare medie de volum la 30 de zile de minim 190%.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebunțării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

