


## Deterg-A

Detergent, decalcifiant, convertizor salin cu pH acid



Soluție concentrată de acizi tamponați, agenți tensioactivi anionici și neionici cu biodegradabilitate ridicată, pentru curățarea profundă a substraturilor de diferite tipuri de incrustări (var, gips, concrețiuni calcaroase, salpetru). Se aplică după diluarea cu apă curată conform proporțiilor indicate în fișa tehnică. Produsul atacă mineralele carbonatate, prin urmare acordă o atenție deosebită suprafețelor din marmură, calcar, pardoseli și pietre lustruite cu plumb, efectuând evaluări preventive adecvate. Protejați suprafețele metalice

**COD VAMAL:** 2806 1000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Transparent

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Sticlă 1 kg - Canistră 6 kg

### DOMENII DE APLICARE

Pentru eliminări și stabilizare salină, îndepărtarea depunerilor de var, gips, salpetru, mușchi; curățarea profundă a gurilor de scurgere și a suporturilor/suprafețelor în general. Deosebit de potrivit ca agent de curățare în acțiunea de impermeabilizare cu Protech Balcony.

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Cărămizi - Ziduri mixte - Ziduri din piatră

### MODALITATE DE UTILIZARE

Se diluează produsul în apă în funcție de natura și mărimea incrustărilor și/sau a depunerilor saline ce trebuie eliminate. Aplicați soluția cu un pulverizator sau o perie, sau turnați-l pur și simplu direct pe depunerea de eliminat. Lăsați produsul să acționeze timp de câteva minute. Spălați spuma produsă în urma reacției acide cu apă din abundență. Deterg-A poate fi utilizat în diferite rapoarte de diluare: în formă pură (nediluată), sau într-un raport maxim de o parte produs și 10 părți apă. În timpul pregătirii suporturilor pentru impermeabilizare cu Protech Balcony, luați în considerare un raport de diluare a produsului de 1:4, și un consum de 400 g/m<sup>2</sup> de soluție. În acest caz, consumul de Deterg-A va fi de aproximativ 1 litru de produs diluat la fiecare 10 metri pătrați de suprafață de gresie/faianță ce trebuie impermeabilizată. A nu se aplica pe suprafețe din marmură, teracotă, piatră naturală, podele lustruite cu plumb și suprafețe zincate. Este un produs coroziv, acordați atenția necesară fișei tehnice de securitate. Manevrați produsul doar cu mănuși de protecție.

### METODE DE APLICARE


Perie - Stropire - Panou

### CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă



## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE


 Amestecați cu apă: 1:10 (max) \_

 Fără solvenți

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Conservare: 12 luni

 Neinflamabil

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

## SPECIFICAȚII TEHNICE

pH 1

Biodegradabilitate **90 %**

## CONSUM

De la 0,10 la 1,00 kg de Deterg-A pe metru pătrat de suprafață pe care doriți să o tratați, în funcție de tipul de material și de porozitatea suprafeței. Recomandare: 0,25 kg/m<sup>2</sup> de suprafețe placate cu gresie și faianță.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **24-08-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

