

## Distak-M

### Decofrant chimico-fizic pentru cofraje din metal



Decofrant pe bază de compuși organici selecționați, promotori de separare și agenți anti-coroziune, gata de folosit, specific pentru cofrajele metalice. Distak-M se folosește nediluat, fiind pulverizat direct pe suprafețele ce urmează să fie tratate.

**COD VAMAL:** 3811 2100

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Galben

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 25 l - Butoiaș 220 l

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Acțiunea produsului Distak-M este de tip chimico-fizic: produsul aplicat în mod corespunzător crează un văl foarte subțire de separare între cofraj și betonul proaspăt, care permite detașarea ușoară și creând suprafețe lipsite de pete și murdărie. Distak-M este adecvat pentru "dezarmarea" cofrajelor metalice atât în construcțiile tradiționale, cât și în construcțiile cu produse prefabricate cu maturație normală și/sau pe bază de vapori. Activitatea chimică, legată de reacția la suprafață cu alcalii din betonul proaspăt, permite eliminarea efectului de barieră și lasă suprafețele fără probleme de detașare pentru înveliri și vopsiri ulterioare. Facilitează separarea cofrajului fără a unge sau păta produsele finite. Previne fisurile și bulele pe suprafețele produselor finite. După demontarea cofrajelor, obiectul poate fi vopsit sau tratat cu alte tipuri de finisaje. Protejează cofrajele împotriva ruginii. Poate fi folosit și ca strat protector pentru mixere/autobetoniere sau echipamente de beton pentru a reduce încrustările de beton interne și externe.

### DOMENII DE APLICARE

Tratamente de separare pentru piesele turnate din beton în cofraje din metal cu maturație normală și accelerată.

### SUPORȚI PERMISI

Suprafețe metalice

### MODALITATE DE UTILIZARE

Distak-M este un produs gata de folosit care trebuie aplicat prin pulverizare. Un litru de Distak-M aplicat în mod corespunzător are un randament indicativ de aproximativ 30-50 mp în funcție de calitatea cofrajului. Excesul de produs trebuie îndepărtat; o supradozare poate compromite decofrarea sau aspectul suprafeței piesei turnate.



## METODE DE APLICARE

Stropire - Panou - Rulou


## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Greutate specifică: 0.90 kg/dm<sup>3</sup>

 Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

A nu se dilua

## CONSUM

Cu 1 litru de Distak-M, aplicat corect, se poate lua în calcul o productivitate orientativă de aproximativ 30-50 m<sup>2</sup>, în funcție de calitatea cofrajelor.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **01-04-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

