

## Elastocap-D

Fixant specific pentru încapsularea temporară a plăcilor de azbest



Latex fixativ, penetrant, consolidant, de genul reactiv flexibilizant, pe bază de copolimeri stiren butadien în emulsie apoasă, întregit cu pigmenți anorganici de culoare roșie pentru a îmbunătăți vizualizarea suprafețelor tratate.

**COD VAMAL:** 3209 1000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Roșu

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Sticla cu pulverizator 1 kg - Canistră 10 kg - Canistră 25 kg

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Compatibilitatea tehnico științifică a Elastocap-D, produs încapsulant temporar pentru tratarea plăcilor din ciment azbest destinate eliminării de tip "D", conform D.M. 20/08/99, punctul 4, apendix 1, a fost certificată în laboratorul ANALYSIS din Pescantina (VR). (Raport de probă n° 3234/2005)

### DOMENII DE APLICARE

Încapsularea temporară a azbestului în cadrul operațiilor de demontare și eliminare a învelișurilor.

### SUPORȚI PERMISI

Fibrociment

### MODALITATE DE UTILIZARE

Amestecați produsul înainte de utilizare. Elastocap-D trebuie aplicat prin pulverizare cu ajutorul aparatelor "airless" la presiune redusă pe amândouă laturile plăcii. Desprinderea plăcilor din dispozitivele de fixare (cârlige, șuruburi, cuie etc) trebuie făcută cu mare atenție pentru a nu le deteriora. După demontarea plăcilor acestea, manevrate cu grijă pentru a evita căderea și/sau zdrobirea lor, se vor coborî pe pamânt cu mașini de ridicat adecvate după care se vor stivui și paletiza. Pentru a împiedica dispersarea fibrelor de azbest care s-ar putea elibera în timpul operațiunilor de deplasare și suprapunere, va trebui aplicat din nou Elastocap-D. Operațiunile de mai sus, ca și ambalarea ermetică a plăcilor se vor efectua respectând îndeaproape normele și legile în vigoare care stabilesc procedurile și mijloacele de protecție individuale pentru utilizatori. Nu inspirați vaporii și aerosolii produși. Purtați o mască de protecție a căilor respiratorii. Evitați contactul cu ochii și cu pielea. Reziduurile rămase după eliminarea plăcilor din ciment-azbest se încapsulează în mod adecvat și se expediază la centrele speciale de distrugere a deșeurilor. Amestecați produsul înainte de utilizare. Eventuale diluări, acolo unde este cazul, se vor face cu apă curată.






## METODE DE APLICARE




Pulverizator airless la presiune redusă - Panou - Rulou

## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Conservare: 12 luni
-  Greutate specifică: 1.25 kg/dm<sup>3</sup>
-  Rezistent la razele UV

-  Fără solvenți
-  Neinflamabil
-  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

a 20°C  
Întărire la atingere la 20°C 2 h

## CONSUM

Aproximativ 0,30 kg de Elastocap-D pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **08-07-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

