

Etaj Max

Conglomerat gata de folosit pentru realizarea șapelor și a substraturilor



Conglomerat pre-amestecat, compozit, armat cu fibre pentru realizarea, doar prin adăugarea de apă pentru amestec, șapelor pentru pardoseli cu o grosime cuprinsă între 40 și 60 de mm de aplicat cu textura de "pământ umed".

COD VAMAL: 3824 5090

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Praf

CULORI DISPONIBILE: Gri

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Sac 25 kg - Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

CERTIFICĂRI OBTINUTE ȘI NORME



DOMENII DE APLICARE

Realizarea șapelor cimentoase pentru substraturi cu o consistență de "pământ umed".

SUPORȚI PERMISI

Beton

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele de aplicare trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până la atingerea stării "saturate în condiții de suprafață uscată".

MODALITATE DE UTILIZARE

Introduceți în amestecător circa 2/3 din cantitatea totală de apă pentru amestec, adăugați gradual FLOOR MAX și apa necesară amestecând până la obținerea unui produs omogen cu consistența de "pământ umed". Neteziți produsul pe cotele de referință și drăcuțiți-l (manual sau mecanic) până la obținerea unei suprafețe netede și liniare, montând în prealabil rosturile acolo unde este necesar. Apa necesară în mod aproximativ pentru o consistență ca de pământ umed este de circa 10-12% în greutate (2,5-3 litri pentru un sac de 25 kg).



METODE DE APLICARE

Drișcă - Spatulă - Dreptar - Pompă

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

- Amestecați cu apă: 10 - 12 %
- Diametrul maxim al agregatului: 5 mm
- Pot life: 60 min
- Conservare: 12 luni
- Grosimea minimă recomandată: 5 cm
- Temperatura de utilizare: +6 / +30 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNI EN 1015-12

Forța de aderență **1.56 N/mm²**

UNI EN 13892-3

Rezistența la uzură **13 cm³/50cm²**

UNI EN 1015-6

Densitate **2035 kg/m³**

pH **11.5**

UNI EN 1015-11

Rezistența la comprimare **27 N/mm²**

UNI EN 1015-11

Rezistența la flexiune **6.3 N/mm²**

CONSUM

Aproximativ 19 kg/m² de FLOOR MAX pentru fiecare centimetru de grosime pe care doriți să-l realizați (aproximativ 1900 kg pentru fiecare metru cub).

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **14-11-2024**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

