

Fluid SRA

Agent de combatere a retragerii higrometrice, pentru mortaruri



Agent lichid, concentrat, formulat pentru combaterea fenomenelor de retragere în faza plastică la mortarele pe bază de ciment. Reduce retragerea dimensională și cu 50% față de același amestec fără aditivi, în special atunci când nu există posibilitatea maturării într-un mediu umed. Produsul este extrem de bun în combinație cu fibre anti-retragere sau cu fibre structurale pentru realizarea unor lucrări cu prestații structurale ridicate. Poate fi folosită în anumite mortaruri tixotropice și lichide din categoria REPAR și GROUT conform cantităților indicate în respectivele fișe tehnice.

COD VAMAL: 3824 4000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Transparent

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Sticlă 1 kg - Canistră 5 kg - Canistră 25 kg

DOMENII DE APLICARE

Realizarea de mortare cu stabilitate volumetrică ridicată. Reducerea fenomenelor de crăpare cauzate de retragere în faza plastică a mortarelor pe bază de ciment. Reducerea retragerii libere afară a anumitor mortare structurale din categoria REPAR și GROUT (deosebit de utilă atunci când nu există posibilitatea unor condiții de maturare umedă a mortarelor structurale).

SUPORȚI PERMISI

Mortare cimentoase din var și mixte

MODALITATE DE UTILIZARE

Fluid SRA trebuie adăugat la mortar, după adăugarea apei la amestecul din betonieră. După adăugare, amestecați bine înainte de turnarea în lucrare. Dozajul folosit în mod normal este de aproximativ 1% în raport cu greutatea liantului.

METODE DE APLICARE




Adăugare la alți componenți



CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă



CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Conservare: 6 luni
-  Greutate specifică: $0.97 \pm 0.03 \text{ kg/dm}^3$
-  Utilizați produsul cu ochelari de protecție

-  Fără solvenți
-  Utilizați produsul cu mănuși de protecție

CONSUM

Adăugați de la 4 la 6 kg de Fluid SRA pentru fiecare metru cub de amestec pe care doriți să-l realizați (0,05 - 0,07 kg pentru fiecare sac de 25 kg de mortar de ciment din categoriile REPAR și GROUT).

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +25°C.

GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **01-04-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

În condiții normale, adăugarea unui agent de protecție contra evaporării apei poate determina o reducere a rezistențelor mecanice ale amestecului, de maxim 10%. Prin urmare, utilizarea produsului trebuie să fie aprobată de un proiectant, iar amestecul trebuie adaptat în funcție de rezistențele reziduale necesare. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

