

## Grout 6 R3



**COD VAMAL:** 3824 5090  
**COMPONENTE:** Monocomponent  
**ASPECT:** Praf  
**CULORI DISPONIBILE:** Gri  
**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Sac 25 kg - Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

### SUPORȚI PERMISI

Beton - Prefabricați - Ziduri mixte - Fier de armatură oxidat


### METODE DE APLICARE


Turnare - Pompă

### CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă

### CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Amestecați cu apă: 12-13 %


 Diametrul maxim al agregatului: 6 mm


 Grosimea minimă recomandată: 3 cm

 Rezistent la razele UV

 Conservare: 12 luni

 Grosimea maximă recomandată: 30 cm

 Pot life: 25 min

 Temperatura de utilizare: +5/+35 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 12390-3

Rezistență la compresiune la 1 de zile **15 MPa**

EN 12390-3

Rezistență la comprimare la 28 de zile **40 MPa**

EN 196/1

Rezistență la flexiune la 7 de zile **6 MPa**

EN 13142

Modul elastic static **30.000 N/mm<sup>2</sup>**

EN 13501-1

Reacție la foc **A1**

Densitate **2100 kg/m<sup>3</sup>**

EN 12390-3

Rezistență la comprimare la 7 de zile **32 MPa**

EN 196/1

Rezistență la flexiune la 1 zi **4 MPa**

EN 196/1

Rezistență la flexiune la 28 de zile **7 MPa**

UNI EN 1015-17

Conținut de cloruri **0.01 %**

pH **12.5**

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebunțării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

