

Proseal Fix

Adeziv tip cartuș pentru lipirea cordoanelor hidrofilice expandabile



Adeziv polimeric pe bază de silani modificați, cu acțiune sigilantă și permanent elastic, special pentru lipirea garniturilor, a elementelor de îmbinare și a cordoanelor, atât a celor bentonitice (de exemplu Clayseal 25.20 și/sau Clayseal 25.20 SW), cât și a celor din cauciuc hidrofilic expandabil (de exemplu Sealgum 20.05), în lucrările de impermeabilizare a elementelor cu turnare în mai multe faze. Adezivul înlocuiește metoda clasică de fixare a acestor elemente ermetice, cu ajutorul cuielor.

COD VAMAL: 3506 1000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Cartuș

CULORI DISPONIBILE: Gri

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Cartuș 600 cc - Cartuș 290 cc - Cutie: 12 x (Cartuș 290 cc)

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

"Proseal Fix permite să se toarne betonul chiar și după doar câteva ore de la aplicarea cordonului, dată fiind rapiditatea de întărire a adezivului. Eficiența sa nu este compromisă nici în cazul în care suprafața betonului este udă. Datorită utilizării Proseal Fix, operațiunile de fixare cu cuie a cordonului de sigilare nu mai sunt necesare. Proseal Fix permite o fixare rapidă și sigură, chiar și în cazul în care locașul în care este poziționat cordonul nu este perfect neted și plan, asigurând în orice caz etanșarea la apă a sistemului, după faza de turnare a betonului. De asemenea, este eficient pentru aplicarea în poziție verticală a acestor cordoane."

DOMENII DE APLICARE

Realizarea operațiunilor de turnare în mai multe faze a betonului cu armătură rigidă (nu cu elemente de dilatare) și a legăturilor cu o etanșare la apă sigură și permanentă, de exemplu între placa plană orizontală și peretele de înălțare, pentru clădirile subterane.

SUPORȚI PERMISI

Beton - Prefabricați

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

"Asigurați-vă că locașul în care se poziționează cordonul nu are părți sfărâncioase, că nu prezintă denivelări, că nu este murdar sau pulverulent. Este important ca suprafața respectivă să nu fie pătată de ulei sau de substanțe unsoase. Locașul de poziționare a cordonului poate să nu fie perfect plat, cu condiția ca denivelările să permită totuși cordonului final să respecte profilul și să adere perfect pe suport (să nu se formeze colțuri, muchii etc.). Dacă suprafețele respective prezintă denivelări prea accentuate, acestea trebuie corectate cu mortar tixotrop Repar Tix, înainte de aplicarea cordonului."



MODALITATE DE UTILIZARE

"Folosind un pistol clasic de dozare a cartușelor, repartizați o cantitate adecvată de produs de-a lungul segmentului de cordon ce urmează să fie aplicat. Un cartuș de Proseal Fix este suficient pentru a lipi aproximativ 8-10 metri de cordon. Cea mai bună fixare se obține atunci când întreaga suprafață de contact al cordonului este acoperită cu adeziv, în momentul în care se fixează cordonul în locașul respectiv. După ce ați distribuit adezivul pe cordon, aplicați cordonul în locașul respectiv și țineți-l nemișcat timp de câteva secunde. Ideal ar fi să se toarne betonul după cel puțin o zi de la poziționarea cordonului. În orice caz, în situații de urgență, chiar și numai după câteva ore (minim 4), gradul de prindere a adezivului va fi deja suficient pentru a se putea continua cu turnarea betonului."

METODE DE APLICARE


Mașină de dozat

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 15 luni

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

CONSUM

Aproximativ 0,15 cartușe de Proseal Fix pentru fiecare metru liniar de waterstop din bentonită sau din cauciuc hidroexpansiv ce trebuie lipit.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **25-08-2020**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

