

## Protech Fix AC

Fixativ acrilic consolidant, anti-praf, în dispersie apoasă



Fixativ consolidant, de mare penetrare, nepelicular, pe bază de polimeri acrilici ultrafini cu promotori de adeziune dispersați în apă. Perfect ca și amorsă fixativă anti-praf, de folosit înainte de vopsire sau înainte de acoperirea tencuielilor cu vopsea sau gleturi acrilice. Folosit singur, reprezintă un tratament excelent anti-praf, consolidant, cortical, pentru tencuielile vechi și pentru etanșările inconsistente.

**COD VAMAL:** 3209 1000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Transparent / Azichem - acrilici

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 20 l - Canistră 5 l

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Caracteristica proeminentă a produsului Protech Fix AC este capacitatea sa foarte mare de penetrare în porii suporturilor de construcție datorită dimensiunii specifice a polimerilor din care este formată rășina (aproximativ de 5 ori mai mici decât cei ai rășinilor normale) și acțiunea promotorului echilibrat de aderență.

### DOMENII DE APLICARE

Tratarea preliminară a oricărei suprafețe (civilă, ipsos, rustică, mortare uscate, gips carton, beton, prefabricate, beton la vedere etc.) având ca scop izolarea suprafeței de sprijin și uniformizarea absorbenților tratamentelor ulterioare (vopsele și învelișuri de protecție).

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Gips carton - Gips

### PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile, neadecvate sau neabsorbante, fără praf, vopseli etc.

### MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicati produsul, diluat de la 50% la 100% cu apa, folosind o pensula cu peri lungi, rola sau airless la presiune joasa.






## METODE DE APLICARE




Panou - Rulou - Stropire - Pulverizator airless la presiune redusă

## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Conservare: 12 luni
-  Greutate specifică: 1.06 kg/dm<sup>3</sup>
-  Rezistent la razele UV

-  Fără solvenți
-  Neinflamabil
-  Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Reziduu sec **27 %**

a 20°C  
Întărire completă la 20°C **12-24 h**

Intervalul de timp fără praf la 20°C **2 h**

a 20°C  
Întărire la atingere la 20°C **4-6 h**

## CONSUM

De la 0,10 la 0,15 litri de Protech Fix AC pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **06-06-2022**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile specifice, este indispensabilă efectuarea testelor preliminare. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

