

Protech Sil P

Vopsea siloxanică, hidrofugă, transpirantă, în dispersie apoasă



Vopsea hidrofugă, transpirantă, pigmentată, pe bază de rășini siloxanice în dispersie apoasă pentru vopsirea "waterproofing" în restaurarea atât a clădirilor civile și industriale, cât și a clădirilor noi. Recomandată ca finisaj de protecție, transpirant, hidrofug pentru tencuieli de dezumidificare macroporoase (Sanatigh, Sanawarme, Caleosana).

COD VAMAL: 3209 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid dens

CULORI DISPONIBILE: Solicită culorile disponibile

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 4 l - Găleată 14 l

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Protech Sil P creează un filtru microporos capabil să prevină eficient pătrunderea apei și a soluțiilor agresive, fără a compromite transpirația necesară a zidurilor.

DOMENII DE APLICARE

Finisajul waterproofing, transpirant, protectiv și decorativ, al fațadelor în clădiri istorice și monumente care fac sau nu parte din "patrimoniul cultural". Vopsirea ciclurilor de restaurare dezumidificantă cu tencuieli macroporoase. Perfectă pentru suprafețe de tip mineral, tencuieli vechi și noi, și pentru vopsele în emulsie deja existente, cu condiția să fie aderente la suporturi.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Gips carton - Gips - Fibrociment

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie pregătite în mod corespunzător: fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate, etc. tratate în prealabil cu fixativul specific Protech Sil Fix.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați produsul cu pensula, ruloul sau cu pulverizatorul, în două straturi. Diluarea maximă cu apă va fi de circa 10-15% din greutatea produsului.




METODE DE APLICARE

Panou - Rulou - Stropire - Pulverizator airless la presiune redusă

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE


 Aplicați două straturi

 Fără solvenți

 Neinflamabil

 Conservare: 12 luni

 Greutate specifică: 1.567 kg/dm³

 Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

10' a 150°C
Reziduu sec 60 %

Absorbție capilară **0.09 kg•h^{0.5}/m²**

CONSUM

Aplicați de la 0,25 la 0,35 litri de Protech Sil P pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **06-07-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

