

Protech Sil P - Therm

Vopsea pe bază de siloxani anti-condens, dezinfectantă, termorefectantă

Vopsea anti-condens, elastică, dezinfectantă, termorefectantă ideal atât pentru fațadele externe cât și pentru cele interne pe bază de rășină siloxanică în emulsie, cu un nivel ridicat de permeabilitate la vaporii de apă și cu putere mare de acoperire.

COD VAMAL: 3209 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT:

CULORI DISPONIBILE: Solicită culorile disponibile

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 14 l - Găleată 4 l

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Protech Sil P - Therm este o vopsea potrivită pentru orice tip de suport mineral, precum tencuielile vechi și noi, tencuielile sintetice, pereții din gresii etc. Pentru vopselele vechi în emulsie, eliminați părțile desprinse, îndepărtați orice impuritate, reparați eventualele fisuri sau crăpături, după care consolidați întreaga structură cu Protech Fix AC - Therm, bază de fixare rezistentă la apă, pe bază de silicon, potrivită și pentru suporturile extrem de alcaline. Protech Sil P - Therm are o putere mare de acoperire: clasa 1 conform standardului EN 13300 pentru un randament de 6/7 m²/l.

DOMENII DE APLICARE

Pe lângă pictura fațadelor exterioare și a mediilor interioare, Protech Sil P-THERM a fost proiectat în special pentru clădiri și monumente aflate sub protecția ministerului bunurilor culturale. Liantul pe bază de apă a unei emulsii pe bază de silicon a permis crearea unui filtru micro-poros impermeabil la ploaia torențială, însă în același timp permeabil la răspândirea vaporilor de apă. Un mare avantaj al acestei vopsei este acela că poate fi aplicată atât pe suporturi minerale (anorganice) cât și pe suporturi tratate în prealabil cu vopsele pe bază de emulsie, creând o aderență fizică, cu o peliculă extrem de micro-poroasă. Structura chimică specială a liantului pe bază de silicon produce o peliculă rezistentă la lumină și la agenții atmosferici care nu poate fi distrisă nici măcar de microorganisme.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Gips carton - Gips - Fibrociment



PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Pentru vopselele vechi în emulsie, eliminați părțile desprinse, îndepărtați orice impuritate, reparați eventualele fisuri sau crăpături, după care consolidați întreaga structură cu Protech Fix AC - Therm, bază de fixare rezistentă la apă, pe bază de silicon, potrivită și pentru suporturile extrem de alcaline. SUPORTURI VOPSITE DEJA CU VOPSEA PE BAZĂ DE SILICAT Îndepărtați eventualele pete și aplicați vopseaua pe bază de siloxani. (se recomandă întotdeauna aplicarea unui strat de agent de impregnare pe bază de siloxani). SUPORTURI NOI Aplicați o mână de fixativ acrilic pe bază de siloxani diluat de la 20 la 60% cu apă în funcție de gradul de absorbție al suportului. SUPORTURI VECHI Pe suporturile vechi, îndepărtați vopselele vechi cu ajutorul unei perii, gletuiți eventualele găuri sau imperfecțiuni ale peretelui cu un glet special și treceți la procedura de fixare cu agent de impregnare pe bază de siloxani diluat de la 20 la 60% cu apă în funcție de nivelul de absorbție al suportului.

MODALITATE DE UTILIZARE

DILUARE (în volum cu apă potabilă) PRIMA MÂNĂ: PENSULA: 15% o mână încrucișată sau două mâini la interval de 12-24 de ore CU ROLA: 10% PULVERIZARE (cu ajutorul unor aparaturi speciale): 15 - 25 % A DOUA MÂNĂ: PENSULA: 10% CU ROLA: 10% PULVERIZARE (cu ajutorul unor aparaturi speciale): 15 - 25 % Pe suprafețele mari se recomandă aplicarea produsului din același lot, iar straturile se aplică ud pe ud pentru a evita apariția semnelor de întărire. Nu lucrați niciodată la temperaturi mai mici de + 5 °C. Timpul ploios, umiditatea atmosferică excesivă și temperaturile mai mici de + 8 °C ar putea compromite în mod considerabil uscarea, apa de ploaie putând spăla vopseaua chiar și după câteva zile de la aplicare. Vă recomandăm ca în aceste situații să protejați fațadele de aversele imprevizibile, pentru a nu prejudicia rezultatul lucrărilor. Pentru stocare, păstrați produsul în recipiente bine închise, ferite de îngheț.


METODE DE APLICARE


Pulverizator airless la presiune redusă - Panou - Rulou - Stropire

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Aplicați două straturi


 Consumuri: 0.3 / 0.4 kg/m²


 Greutate specifică: 1.62 ± 0.05 kg/dm³


 Grosimea minimă recomandată: 180 μm

 Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

 Conservare: 12 luni

 Fără solvenți

 Grosimea maximă recomandată: 280 μm

 Produs în prim plan

SPECIFICAȚII TEHNICE

Permeabilitate la vaporii de apă **115 μ**

EN 13300

Rezistența la abraziunea umedă **2**

Întărire la atingere la 20°C **1 - 2 h**

Intervalul de timp fără praf la 20°C **30 min**

Gradul de transmitere a vaporilor de apă **0.06 m**

ASTM E1980-11

Indexul reflexiei solare (SRI) **108**

Întărire profundă la 20°C **16 - 24 h**

0.10



CONSUM

Aplicați de la 0,20 la 0,30 kg de Protech Sil P-THERM pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **03-08-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 4

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

