

Sanadek

Vopsea netoxică, transpirantă, pentru interior, din grassello di calce



Vopsea respirabilă, naturală, netoxică, pentru interior, de tip difuziv, pe bază de grassello di calce cu maturare îndelungată, prefiltrat. Formulă pe bază de minerale, activă, cu o mare capacitate anti-mucegai și anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizată în intervențiile de bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

COD VAMAL: 3209 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Alb / Azichem - grassello di calce

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 4 l - Găleată 14 l

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Produs pe bază de grassello di calce și pigmenți naturali. Sanadek are o respirabilitate ridicată și o mare rezistență la mucegai și bacterii. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

DOMENII DE APLICARE

Vopsitul decorativ și de reabilitare a interioarelor.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Mortare cimentoase din var și mixte - Gips carton - Gips - Fibrociment

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate. Un tratament fixativ preliminar al suprafețelor este recomandat întotdeauna cu un grund Sanaxil Fix consolidat, transparent, pe bază de silicat de potasiu. Aplicarea soluției Sanaxil Fix se poate realiza prin pensulare, cilindru sau pulverizare: numărul de mâini necesare și raportul de diluare cu cea mai potrivită apă trebuie determinate în funcție de condițiile și de degradarea absorbției suporturilor. Intervalul de diluție admisibil asigură adaosul de apă până la un raport maxim de 1:1.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați cu pensula, ruloul, pulverizatorul, în două straturi, la o diferență de 24 de ore.





METODE DE APLICARE



Panou - Rulou - Stropire

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni
 Greutate specifică: 1.39 kg/dm³

 Fără solvenți
 Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

Reziduu sec **65 %**

max
20 g/l

EN 13300 - categoria
Rezistența la abraziunea umedă **3**

CONSUM

Aplicați de la 0,30 la 0,40 litri de Sanadek pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **09-02-2022**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod ne semnificativ. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

