

Sanafarbe P

Vopsea netoxică din grassello di calce, transpirantă, pt. exterior/interior



Vopsea transpirabilă, naturală, netoxică, pentru interior și exterior, difuzivă, pe bază de grassello di calce. Formulă pe bază de minerale, activă, cu mare capacitate anti-mucegai și anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizate în bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

COD VAMAL: 3209 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Alb / Azichem - grassello di calce

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 4 l - Găleată 14 l

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Produs pe bază de var și pigmenți naturali. Sanafarbe P are o transpirabilitate ridicată, și o mare capacitate antibacteriană și anti-mucegai. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

DOMENII DE APLICARE

Vopsirea decorativă și reabilitarea mediilor interne și externe.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Mortare cimentoase din var și mixte - Gips carton - Gips

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate. Un tratament fixativ preliminar al suprafețelor este recomandat întotdeauna cu un grund Sanaxil Fix consolidat, transparent, pe bază de silicat de potasiu. Aplicarea soluției Sanaxil Fix se poate realiza prin pensulare, cilindru sau pulverizare: numărul de mâini necesare și raportul de diluare cu cea mai potrivită apă trebuie determinate în funcție de condițiile și de degradarea absorbției suporturilor. Intervalul de diluție admisibil asigură adaosul de apă până la un raport maxim de 1:1.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați cu pensula, ruloul sau pulverizatorul, în două straturi, la o distanță unul de celălalt de aproximativ 24 de ore. Permite reproducerea ușoară a finisajelor tradiționale de tip: spălat, freat, marmorat, tamponat. Sanafarbe P este uscată la atingere după 2 ore, poate fi aplicată din nou peste stratul inițial după 4 ore și va fi uscată în profunzime după 8-16 ore.



METODE DE APLICARE

Panou - Rulou - Stropire


CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Fără solvenți

 Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

 Consumuri: 0.35 - 0.40 l/m²

 Greutate specifică: 1.30 kg/dm³

SPECIFICAȚII TEHNICE

10' a 150°C

Reziduu sec **59.40 %**

ASTM D 5887

Coefficient de permeabilitate **125 μ**

pH **13**

EN 13300 - categoria

Rezistența la abraziunea umedă **2**

CONSUM

Aplicați de la 0,20 la 0,40 litri de Sanafarbe P pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **25-07-2022**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod ne semnificativ.

Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate, la vânt și soare direct. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

