

Sanafirm

Compus rapid, pe bază de var și aluminați, pentru fixări și ancorări



Compus adeziv, tixotrop, armat cu fibre, pe bază de var hidraulic, armat cu fibre, cu întărire rapidă, pentru fixarea și ancorarea în ziduri a structurilor, inserțiilor, plăcilor, șasiurilor, barelor, a obiectelor sanitare etc., în bioconstrucții, în clădirile noi și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

COD VAMAL: 3824 5090

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Praf

CULORI DISPONIBILE: Gri

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Sac 25 kg - Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Sanafirm conține var hidraulic, botticino, nisip de cuarț, caolin, aluminați și fibre naturale. Nu conține ciment, rășini, solvenți și elemente radioactive.

DOMENII DE APLICARE

Fixarea și ancorarea în corpul pereților, a plăcilor, a structurilor ușilor și a ferestrelor, a chiuvetelor și a obiectelor sanitare în general, a barelor, a conectorilor și a inserțiilor metalice etc.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Cărămizi - Ziduri mixte - Ziduri din cărămidă cu goluri - Ziduri din piatră - Șape de substrat

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată".

MODALITATE DE UTILIZARE

Introduceți în malaxor aproximativ 2/3 din apa de amestec; adăugați gradual Sanafirm și restul de apă necesar continuând să amestecați până obțineți o compoziție omogenă, fără bulgări, cu consistența dorită. Aplicați cu drișca sau spatula. Apa pentru necesară pentru amestec este de circa 15-16% din greutate (3,5-4 litri pentru fiecare sac de 25 Kg).




METODE DE APLICARE

Mistrie - Spatulă

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Amestecați cu apă: 15-16 %

 Diametrul maxim al agregatului: 2 mm


 Neinflamabil


 Produs cu setare rapidă

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Conservare: 6 luni

 Greutate specifică: 1.800 kg/dm³

 Pot life: 15 min

 Temperatura de utilizare: +6 / +30 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

Întărire la atingere la 20°C **8 h**

Întărire completă la 20°C **36 h**

CONSUM

Aproximativ 1,6 kg de Sanafirm pentru fiecare decimetru cub din volumul pe care doriți să-l umpleți.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **25-07-2022**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Se recomandă să se amestece numai materialul necesar imediat, dată fiind durată scurtă de viață a produsului. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

