

Sanaxil I

Glet de reabilitare, pigmentată, transpirantă, din silicați de potasiu



Tencuiala naturala, protectoare, decorativa, respirabila, pigmentata, netoxica, antimucegai, cu silicați de potasiu stabilizati, pentru interior si exterior. Formulare substanțial minerală care, datorită pH-ului alcalin natural al silicatului de potasiu, dezvoltă o puternică acțiune antibacteriană și anti-mucegai. Sanaxil I este un produs versatil și valabil în diverse domenii de aplicare: în intervenții în construcții verzi, în construcții noi și în restaurarea clădirilor de epoca și monumentale.

COD VAMAL: 3214 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Pastă

CULORI DISPONIBILE: Solicită culorile disponibile

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 5 kg - Găleată 25 kg

CERTIFICĂRI OBȚINUTE ȘI NORME



CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Produsul nu formează peliculă, evitând astfel fenomenele de desprindere și descumare și, asigurând în același timp o excelentă hidrofugă, asigură valori ridicate de permeabilitate la vaporii de apă datorită structurii sale poroase și microcristaline, perfect compatibile cu mortare, tencuieli și toate celelalte uzuale. elemente ale zidăriei corpului. Performanțele fizico-mecanice și durabilitatea sunt cuplate cu o gamă vastă de culori care nu pot fi modificate în timp; caracteristici care, combinate cu ușurința și caracterul practic al aplicării, fac produsul extrem de versatil și adaptabil oricărei cerințe de proiect.

DOMENII DE APLICARE

Învelișuri protective de reabilitare pe bază de silicați de potasiu stabilizați, pentru suprafețe verticale și orizontale.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Fibrociment

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadevate etc și suficient de saturate de apă până ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată". Eventualele vopsele (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) existente trebuie eliminate.



MODALITATE DE UTILIZARE

Neteziți suprafețele prin aplicarea fixativului Sanaxil Fix. Întindeți Sanaxil I în două straturi: primul cu o drișcă din oțel, al doilea, de finisare, cu o drișcă din burete. Aplicarea celui de-al doilea strat va trebui făcută când primul strat începe să se usuce fie cu drișca uscată pe suprafețe uniforme, fie cu drișca umedă pe suprafețe vechi. Sanaxil I este uscat la atingere după 4 ore, poate fi aplicat din nou după 2-5 ore și va fi uscat în profunzime după 16-32 ore.




METODE DE APLICARE




Drișcă - Drișcă din burete - Spatulă

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Aplicați două straturi
-  Greutate specifică: 1.77-1.82 kg/dm³
-  Utilizați produsul cu mănuși de protecție

-  Conservare: 12 luni
-  Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C
-  Utilizați produsul cu ochelari de protecție

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNI EN 1015-18
Coeficient de permeabilitate $\leq 0.45 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2$

pH 13

10' a 150°C
Reziduu sec 82.7 %

UNI EN 1015-19
Transpirabilitate 73 μ

CONSUM

Consumuri orientative în funcție de granulometriile produsului Sanaxil I disponibile: GRANULAȚIE de 1 mm: aproximativ 1,25-1,40 kg/m²; GRANULAȚIE de 1,2 mm: aproximativ 1,40-1,55 kg/m²; GRANULAȚIE de 2 mm: aproximativ 1,85-2,15 kg/m²; GRANULAȚIE de 2,2 mm: aproximativ 2,00 - 2,30 kg/m². Randamentele indicate se referă la suporturi netede și sunt strict orientative. Consumurile efective trebuie stabilite în urma unei probe practice corespunzătoare.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **25-07-2022**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 4

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod ne semnificativ. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

