

Sealgum

Waterstop din cauciuc hidrofiliu expandabil



Waterstop sigilant pe baza unui amestec special de cauciucuri naturale și sintetic și agenți hidrofiliți expandabili: în contact cu apa, își mărește volumul de până la 3 ori față de dimensiunile inițiale (dacă este folosit în medii cu prezența apei de mare, expansiunea va avea loc oricum, dar ușor redusă în volum). Sealgum este un waterstop cu aplicare simplă și comodă, ce nu necesită o pregătire deosebită a suporturilor de aplicare, nu necesită cofraje pregătite în prealabil etc. Opritoarele de apă Sealgum sunt disponibile în trei secțiuni diferite: Sealgum 20.05 = 20x5 mm; Sealgum 20.10 = 20x10 mm; Sealgum 20.20 = 20x20 mm; Sealgum 50.05 = 50x5 mm; Sealgum 100.05 = 100x5 mm.

COD VAMAL: 4006 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Cordon

CULORI DISPONIBILE: Albastru

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Sealgum 20.05 Rolă 10 m - Sealgum 20.10 Rolă 10 m - Sealgum 20.20 Rolă 5 m - Cutie: 5 x (Sealgum 20.05 Rolă 10 m) - Cutie: 7 x (Sealgum 20.10 Rolă 10 m) - Cutie: 7 x (Sealgum 20.20 Rolă 5 m)

DOMENII DE APLICARE

Realizarea operațiunilor de turnare în mai multe faze a betonului și a elementelor de îmbinare cu etanșare la apă sigură și permanentă.

SUPORȚI PERMISI

Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Pereți stâncoși

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Aveți grijă ca suprafața pe care se aplică produsul waterstop să fie cât mai netedă și mai omogenă posibil. Îndepărtați eventualele părți sfărâmițoase, denivelările, părțile pulverulente etc.

MODALITATE DE UTILIZARE



Sealgum trebuie aplicat pe suprafața de aplicare și se fixează cu ajutorul cuielor (un cui de oțel cu o șabă, la fiecare aproximativ 25 cm). Sigilarea elementelor de îmbinare este asigurată de simpla apropiere a acestora și nu de suprapunerea capetelor. Poziționarea trebuie să asigure o acoperire de 10-12 cm din partea betonului, astfel încât să se limiteze acțiunea de expansiune generată de interacțiunea cu apa. În cazul unor suprafețe deosebit de fragmentare sau aspre, produsul Sealgum 20.05 se va putea aplica cu ajutorul sigilantului hidrofiliu expandabil tip cartuș Flexseal 300.

METODE DE APLICARE

Aplicare manuală - Ciocan



CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni
 Produs hidroexansiv: > 500 %

 Greutate specifică: 1.26 kg/dm³

SPECIFICAȚII TEHNICE

Presiune hidrolică maximă **5 bar**

DIN 4102-1
Rezistența la foc **B 2**

Shore A
Duritatea **36**

CONSUM

1,1 m/m: Folosiți 1 metru de Sealgum pentru fiecare metru liniar, având grijă să adăugați 5-10 cm de produs în punctele de început/final de sul, pentru a garanta izolația hidrolică permanentă a sistemului.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **31-05-2024**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

