

Syntech Grout EP



COD VAMAL: 3907 3000

COMPONENTE: Bicomponent

ASPECT: Lichid + Lichid

CULORI DISPONIBILE: Gri deschis

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 10 kg [A] - Găleată 2.1 kg [B] - Kit: 1 Găleată 10 kg [A] + 1 Găleată 2.1 kg [B]

CERTIFICĂRI OBTINUTE ȘI NORME



SUPORȚI PERMISI

Beton

METODE DE APLICARE

Turnare


CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Diluant pentru rășini

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni


 Grosimea maximă recomandată: 5 mm

 Temperatura de utilizare: +5 / + 35 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Fără solvenți

A:B Raport de amestec: 10 : 2.1 _

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție



SPECIFICAȚII TEHNICE

UNI EN 1504 -3
Modul elastic static **20 GPa**

UNI EN 1504 -3
Absorbție capilară **0.01**

20 °C
Întărire la atingere la 20°C **2 h**

UNI EN 1504 -3
4.1 MPa

UNI EN 1504 -3
Rezistența la alunecare **CLASS I**

1504-6
Rezistența la scoaterea barelor de oțel cu aderență îmbunătățită **0.32 mm**

20 °C
Trecere pietonală **4 h**

UNI EN 1015-17
Conținut de cloruri **0.01 %**

Rezistența la comprimare **> 45 N/mm²**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +10°C și +30°C.

GALERIE FOTO



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

