

Syntech Layer



COD VAMAL: 3907 3000

COMPONENTE: Bicomponent

ASPECT: Lichid + Lichid

CULORI DISPONIBILE: Transparent

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Lucios: tablă 6.7 kg [A] - Mat: tablă 5.5 kg [A] - Satinat: tablă 6.2 kg [A] - Lucios: tablă 3.3 kg [A] - Satinat: tablă 3.1 kg [A] - Mat: tablă 2.8 kg [A] - Lucios: tablă 3.3 kg [B] - Mat: tablă 4.5 kg [B] - Satinat: tablă 3.8 kg [B] - Lucios: tablă 1.7 kg [B] - Mat: tablă 2.2 kg [B] - Satinat: tablă 1.9 kg [B] - Kit: 1 Lucios: tablă 6.7 kg [A] + 1 Lucios: tablă 3.3 kg [B] - Kit: 1 Mat: tablă 5.5 kg [A] + 1 Mat: tablă 4.5 kg [B] - Kit: 1 Satinat: tablă 6.2 kg [A] + 1 Satinat: tablă 3.8 kg [B] - Kit: 1 Lucios: tablă 3.3 kg [A] + 1 Lucios: tablă 1.7 kg [B] - Kit: 1 Mat: tablă 2.8 kg [A] + 1 Mat: tablă 2.2 kg [B] - Kit: 1 Satinat: tablă 3.1 kg [A] + 1 Satinat: tablă 1.9 kg [B]

SUPORȚI PERMISI

Beton - Acoperiri cu rășină




METODE DE APLICARE



Rulou

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Syntech Diluente Poliuretanic

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Aplicați două straturi
-  Rezistent la razele UV
-  Utilizați produsul cu mănuși de protecție

-  Conservare: 12 luni
-  Temperatura de utilizare: +5 / +30 °C



SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 1542

Aderența prin tracțiune directă $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

Persoaz EN ISO 1522

Duritatea $205 \pm 5 \text{ s}$

EN 1062-6

Permeabilitate la CO₂ **Sd > 150 m**

EN 2812-1

Rezistență la agenți de spălare specifici (detergent A, B, C) **No alteration**

EN 13529

Rezistența la atacurile severe ale substanțelor chimice **See table**

EN ISO 5470-1

Rezistența la abraziune Taber exprimată ca pierdere în greutate în grame (roată H22 - 1000 g - 1000 rpm) **< 3.000 mg**

Reziduu sec **53 %**

Întărire completă la 20°C **7 zi**

< 500 g/l

EN 1198

Compatibilitate termică după șocuri de răcire - cicluri de furtună **No alteration**

EN ISO 7783-1

Permeabilitate la vaporii de apă **Sd < 1 m**

EN 10792

Prindere murdară **ΔL 0.94 %**

EN 2812-1

Rezistență la agenți de dezinfecție specifici (detergent D) **No alteration**

EN 1198

Rezistență la spălare **Ldft 0.38 μm**

EN ISO 6272-1

Rezistența la impact **> 4 Nm**

Întărire la atingere la 20°C **2 h**

Temperatura de acțiune **-20 / +70 °C**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +10°C și +30°C.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

