

## Syntech Pavicrom SBV



**COD VAMAL:**

**COMPONENTE:** Bicomponent

**ASPECT:** Lichid dens + Lichid dens

**CULORI DISPONIBILE:** RAL classic

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Găleată 2.5 kg [A] - Găleată 5 kg [A] - Găleată 3 kg [B] - Găleată 6 kg [B] - Kit: 1 Găleată 2.5 kg [A] + 1 Găleată 3 kg [B] - Kit: 1 Găleată 5 kg [A] + 1 Găleată 6 kg [B]

### SUPORȚI PERMISI

Beton - Prefabricați - Șape de substrat


### METODE DE APLICARE


Rulou - Stropire - Panou


### CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă

### CARACTERISTICI FUNDAMENTALE


 Aplicați două straturi

 Fără solvenți

 Pot life: 60 min

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Conservare: 12 luni

 Greutate specifică: 1.33 kg/l

**A:B** Raport de amestec: 1:1.2 \_



## SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 1062-6

Permeabilitate la CO<sub>2</sub> Sd > 50 m

EN ISO 7783-1

Permeabilitate la vaporii de apă Sd < 5 m

Taber EN ISO 5470-1

Rezistența la abraziune > 3000 mg

Întărire completă la 20°C 7 zi

< 140 g/cm<sup>3</sup>

EN 1062-3

Absorbție capilară < 0.1

Brookfield ASTM D 2196

Vâscozitate 150.000 ± 5000 mPas

EN 1542

Aderenta prin tractiune directa ≥ 2.0 N/mm<sup>2</sup>

Rezistent la agenții chimici

Interval de acoperire la 20°C 24-48 h

Întărire la atingere la 20°C 6 h

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

## GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **14-03-2025**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

