

Syntech Pavicrom SBV



COD VAMAL:

COMPONENTE: Bicomponent

ASPECT: Lichid dens + Lichid dens

CULORI DISPONIBILE: RAL classic

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 2.5 kg [A] - Găleată 5 kg [A] - Găleată 3 kg [B] - Găleată 6 kg [B] - Kit: 1 Găleată 2.5 kg [A] + 1 Găleată 3 kg [B] - Kit: 1 Găleată 5 kg [A] + 1 Găleată 6 kg [B]

SUPORȚI PERMISI

Beton - Prefabricați - Șape de substrat





METODE DE APLICARE



Rulou - Stropire - Panou

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Aplicați două straturi
-  Fără solvenți
-  Pot life: 60 min
-  Utilizați produsul cu mănuși de protecție

-  Conservare: 12 luni
-  Greutate specifică: 1.33 kg/l
- A:B** Raport de amestec: 1:1.2 _



SPECIFICAȚII TEHNICE

EN ISO 7783-1

Permeabilitate la vaporii de apă **Sd < 5 m**

Taber EN ISO 5470-1

Rezistența la abraziune > **3000 mg**

Întărire completă la 20°C **7 zi**

< **140 g/cm³**

EN 1062-3

Absorbție capilară < **0.1**

Brookfield ASTM D 2196

Vâscozitate **150.000 ± 5000 mPas**

EN 1542

Aderenta prin tracțiune directă **≥ 2.0 N/mm²**

Rezistent la agenții chimici

Interval de acoperire la 20°C **24-48 h**

Întărire la atingere la 20°C **6 h**

EN 1062-6

Permeabilitate la CO2 **Sd > 50 m**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

GALERIE FOTO



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

