

Syntech PU Foam 60



COD VAMAL: 3909 5090

COMPONENTE: Bicomponent

ASPECT: Lichid + Lichid

CULORI DISPONIBILE: Neutru l tinde spre galben

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Butoiăș 250 kg [A] - Butoiăș 220 kg [B] - Kit: 1 Butoiăș 250 kg [A] + 1 Butoiăș 220 kg [B]

SUPORȚI PERMISI

Beton - Prefabricați - Lemn - Suprafețe metalice - Fibrociment - Sticlă - oțel

METODE DE APLICARE


Pompă bi-mixer pentru vaporizare la cald


CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Diluant pentru rășini


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Temperatura de utilizare: +10/+30 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Greutate specifică: 1.12 g/cm³

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 14315-1:2013

60 kg/m³

EN 13501-1:2009

Rezistența la foc **CLASS E**

EN 14315-1:2013

Timp de gelificare **12 s**

Randamentul unui kit cu două componente **7 - 7.5 m³**

Rezistent la agenții chimici

EN 14315-1:2013

Întărire la atingere la 20°C **14 s**

EN12667:2002

Conductivitate termică **0.033 W/mK**

EN 12086:2013

Permeabilitate la vaporii de apă **38 μ**

EN 826 :2013

Rezistența la comprimare **CS(10(Y)392 kPa**

EN 1609:2013

Absorbție capilară **0.019 kg/m²**

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +10°C și +30°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **05-02-2025**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

